

建設機械用グリース規格（JCMAS P040：2004）運用マニュアル
正 誤 表（2014年4月改正）

箇条・段落	頁	位置	誤		正	
			平成24年4月		平成24年4月 (平成26年4月改正)	
-	-	-	1号	2号	1号	2号
表紙	1	-	平成24年4月		平成24年4月 (平成26年4月改正)	
表2 シール材浸漬 試験 NBR	7	硬さ変化	-30以上	-30以上	-30以内	-30以内
表2 シール材浸漬 試験 NBR	7	引張強さ変化率 (%)	-70以上	-70以上	-70以内	-70以内
表2 シール材浸漬 試験 NBR	7	伸び変化率 (%)	-80以上	-80以上	-80以内	-80以内
表2 シール材浸漬 試験 AU	7	引張強さ変化率 (%)	-70以上	-70以上	-70以内	-70以内
表2 シール材浸漬 試験 AU	7	伸び変化率 (%)	-60以上	-60以上	-60以内	-60以内
書式-2 シール材浸漬 試験 NBR	25	硬さ変化	-30以上	-30以上	-30以内	-30以内
書式-2 シール材浸漬 試験 NBR	25	引張強さ変化率 (%)	-70以上	-70以上	-70以内	-70以内
書式-2 シール材浸漬 試験 NBR	25	伸び変化率 (%)	-80以上	-80以上	-80以内	-80以内
書式-2 シール材浸漬 試験 AU	25	引張強さ変化率 (%)	-70以上	-70以上	-70以内	-70以内
書式-2 シール材浸漬 試験 AU	25	伸び変化率 (%)	-60以上	-60以上	-60以内	-60以内